

Silcarbon SC15

Silcarbon SC15– формованный уголь, активированный паром, на основе каменного угля.

Технические данные

Внешний вид	формованный активированный уголь
Насыпная плотность:	425 +/- 25 кг/м ³
Диаметр пеллет:	1-1,5 мм
Влажность при упаковке:	4 % макс.
Йодное число:	>1050 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 1150 м ² /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг
СТС активность	не менее 80%
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг