

Silcarbon TH90- MED

Silcarbon TH90-MED – порошковый древесный активированный, промытый кислотой

	Технические параметры	Фактические значения
Внешний вид:	черный мелкий порошок	
Зернистость:	70%- 45микрон	70% < 40 микрон 20% >40микрон<80 микрон 9% >80микрон<150 микрон 1% >150микрон
Влажность при упаковке:	10%макс.	8,7 %
Содержание золы:	2 % макс.	1,2%
Остаток, растворимый в кислоте	3% макс.	0,6%
Содержание железа	200 мг/кг макс.	140
Сульфиды	Нет	Нет
Значение рН	6-8	6,3-6,6
Йодное число:	900 мг/г мин.	1000
Удельная поверхность:	1000 кв.м./гр.	
Адсорбция по метилен.голубому	25гр./100 гр. мин.	26гр./100 гр. мин.
Стандартная упаковка:	мешок 20 кг	