

Silcarbon CCA4

Silcarbon KC10 – формованный активированный уголь , активированный паром и импрегнированный медью, хромом и серебром

Технические данные

Внешний вид:	формованный активированный уголь
Размер частиц	0,8 мм
Насыпная плотность:	530 +/- 30 г/л
Влажность при упаковке:	10 % макс.
Содержание меди :	4 %
Содержание хрома	0,6 %
Содержание серебра	0,1 %
Йодное число:	1000 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 1000 м ² /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг