



## Silcarbon S124

### Технические данные

Внешний вид:	гранулированный активированный уголь из каменного угля
Насыпная плотность:	470 +/- 30 г/л
Размер гранул:	0,425 – 1,7 мм 12 x 40 U.S. mesh < 0,425 мм макс. 4% > 1,7 мм макс. 5%
Влажность при упаковке:	2 % макс.
Йодное число:	950 мг/г мин.
Удельная поверхность:	около 1000 м <sup>2</sup> /г
Твердость:	92 % мин.
Содержание золы:	около 10%
Стандартная упаковка:	Big Bag