



Silcarbon CW30

Порошковый древесный активированный уголь.

Технические данные

		Типичное значение	
Внешний вид:	мелкий черный порошок	> 80 μm	8%
		40 - 80 μm	22 %
		< 40 μm	70
Степень измельчения:	около 90 % < 80 Micron		
Влажность при упаковке:	около 15 %	8 %	
Содержание золы:	6 % макс.	4%	
Сульфиды:	не обнаружены		
Значение pH:	3 – 6	4	
Йодное число:	> 900 мг/г	950 мг/г	
Метиленовый голубой:	> 25 g / 100 г	29 г / 100 г	
Удельная поверхность:	около 1300 м ² /г		
Silcarbon обесцвечивающий фактор:	0,6 – 0,8	0,7	
Стандартная упаковка:	мешок 20 кг		