

## Silcarbon AG03

**Silcarbon AG03** – активированный гранулированный уголь, импрегнированный серебром.

### Технические данные:

Внешний вид:	гранулированный уголь
Насыпная плотность:	500 +/- 30 г/л
Размер частиц <sup>1</sup> :	0,7-1,4 мм 12x40 mesh
Влажность при упаковке:	около 10 %
Содержание серебра:	около 0,05%
Содержание золы:	5 % макс.
Йодное число:	> 1050 мг/г
Удельная поверхность:	приблизительно 1100 м <sup>2</sup> /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг

Также имеется активированный уголь Silcarbon AG03 с размером частиц 0,25мм-0,6мм , 0,4мм -1,7мм , 0,7 – 1,4 мм, 0,6мм – 2,5мм , 1,4 -2,5 мм.